

Технические характеристики продукта

VB 86**Защита от Коррозии – долговременная -****Артикул. 186161VAR**

Цвет:	коричневый
Удельная плотность (20°C):	0,79 г/см³
Запах:	характерный
Интервал кипения растворителей:	60 – 210 (°C)
Термостойкость:	-40 до +150 (°C)
Вязкость, частично отвердевшая пленка (20°C):	430 мм²/с
Содержание пленкообразующего вещества:	40 %
Толщина пленки:	35 (µm)
Укрывистость:	10 (м²/л)
Коррозионная стойкость:	на открытом воздухе: до 18 месяцев в помещении: до 5 лет

VB 86 Защита от Коррозии обеспечивает эффективную, длительную антикоррозийную стойкость всех видов металла и сплавов на открытом воздухе (до 18 месяцев) и в помещении (минимум 5 лет). После высыхания превращается в светло-желтую, прозрачную пленку толщиной 35 µm, которая не оставляет пятен, не ломается и не покрывается трещинами. **VB 86 Защита от Коррозии** оставляет сухое вощенное покрытие на механически обработанных поверхностях, запчастях и оборудовании, подвергающимся воздействию атмосферных явлений. Эта термостойкая пленка обладает высокой устойчивостью к соленой воде и другим коррозионным средам. Кроме того она противостоит влаге и агрессивным загрязнителям. **VB 86 Защита от Коррозии** предлагает лучшую и более экономичную защиту чем съемные или пластиковые покрытия.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®



Сфера применения

Специально разработанная длительная защита для использования на открытом воздухе и в помещениях во время транспортировки и хранения всех видов станков, труб, двигателей, стали в рулонах, деталей незавершенного производства, сырья, готовых деталей, сельскохозяйственной техники. Идеально подходит для защиты во время доставки даже в условиях солевого тумана. Отлично подойдет для защиты двигателей, осей и оборудования, находящихся под воздействием атмосферных явлений.

Способ применения

Перед использованием хорошо встряхнуть. Обильно нанести средство с расстояния прим. 30 см тонкими равномерными слоями. Для более толстого пленочного покрытия можно нанести дополнительные слои, после того как предыдущий слой высохнет. Оставьте слой для высыхания на 3 - 4 часа, прежде чем наносить новый. Для применения в сырых или очень влажных условиях сначала следует нанести **VB 63** для полного вытеснения влаги. **VB 86 Защита от Коррозии** очень просто удаляется с помощью обезжиривающего средства **VB 06**.

Примечание: Хотя информация и рекомендации изложены и представлены добросовестно и являются корректными на момент написания данной инструкции, фирма **ITW** не делает никаких заявлений на счет их окончательности и точности. Информация основывается на условии, что покупатель ознакомится с ней перед применением и примет к сведению, чтобы соблюсти безопасность и использовать продукт по назначению. Фирма **ITW** ни при каких условиях не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный в результате использования данной информации.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

