

## Технические характеристики продукта Класса 14-93

### Полимерный материал

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 14-93 является клеем чрезвычайно низкой вязкости с капиллярными свойствами. Особенно подходит для тончайших клеевых швов и использования в микродозах. Продукт имеет превосходные свойства смачивания и имеет хорошую устойчивость к различным климатическим условиям..

#### Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:	сложный этиловый эфир а-цианакриловой кислоты
Цвет:	прозрачный / бесцветный
Вязкость мПа*с при 25°C	3 – 10
Плотность в г/см <sup>3</sup> (DIN 51757):	1,06
Температура возгорания (DIN 55213):	87°C
Срок хранения:	6 месяцев при комнатной температуре

Достаточная промежуточная прочность через:	
Алюминий / Алюминий:	20 – 35 секунд
БСК / БСК:	3 – 6 секунд
Поликарбонат / Поликарбонат	8 – 10 секунд
СКЭП /СКЭП:	4 – 8 секунд

Время окончательного затвердевания:	24 часа
-------------------------------------	---------

#### Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Прочность на растяжение и сдвиг для: Алюминий /Алюминий:	24 – 28 Н/мм <sup>2</sup> (DIN EN 1465)
---	---

Прочность при разрыве:	
БСК / БСК:	> 2'000 Н в эластомерном круглом шнуре ø 18мм
БСК / БСК 10 дней/70°C:	> 1'800 Н в эластомерном круглом шнуре ø 18мм
СКЭП /СКЭП:	> 240 Н в эластомерном круглом шнуре ø 16мм
СКЭП /СКЭП 10 дней/70°C:	> 230 Н в эластомерном круглом шнуре ø 16мм

Температурный диапазон применения:	-30°C до +80°C
------------------------------------	----------------

Температура размягчения:	+165°C
--------------------------	--------

Форма выпуска: 14 г алюминиевый тубик, 20 г, 50 г, 500 г флакон; 10 кг канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

**Версия 12.09.2001**

Класс 14-93 D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

