

## Технические характеристики продукта Класса 14-96

Описание продукта: **VARYBOND®** Цианакрилат Класса 14-96 является однокомпонентным клеем средней и низкой вязкости на основе этилового эфира и используется в основном для склеивания полимерных и обычных резиновых материалов, или полимерных материалов с металлом. Гарантирует очень быстрое отверждение.

Область применения:

- Склеивание полимерных и обычных резиновых материалов
- Склеивание полимерных материалов с металлом
- Склеивание керамики, металла или пластика
- Склеивание игрушек, ювелирных изделий и украшений
- Особенно подходит для гладких поверхностей, сверхбыстрая фиксация
- Уплотнительные кольца из резины

Физические свойства:

Химическая характеристика:	сложный этиловый эфир
Способ отверждения:	от влажности воздуха
Цвет:	бесцветный
Запах:	резкий
Полное отвердевание с активатором:	< 5 секунд
Полное отвердевание без активатора:	15 – 40 секунд
Коррозийность:	нет
Температура возгорания (ТСС):	> +85°C
Зазор для склеивания:	0,15 мм
Специфическая плотность при 25°C:	1,06 г/см <sup>3</sup>
Вязкость:	80 – 120
Диэлектрическая проницаемость (10 кГц):	$\epsilon \approx 2-3,5$
Спец.объемное сопротивление:	$\rho_D = 0,2-1 \cdot 10^{16} \Omega \text{ см}$
Влапаризация:	низкая
Температурный диапазон применения:	-50° С до +80° С
Период эксплуатации:	12 месяцев при 5°C

Технические свойства:	<b>Отвердевание:</b>	<b>Данные:</b>
	Время окончательного затвердевания:	24 часа при 20°C
	Прочность при разрыве (DIN 53288):	12 – 25 Н/мм <sup>2</sup>
	Прочность на растяжение и сдвиг (DIN 53283):	20 Н/мм <sup>2</sup>

### Характеристики:

#### средняя и низкая вязкость

#### Скорость отвердевания:

Металл / Металл	40 – 60 секунд
Полимер / Полимер	8 – 12 секунд
Резина / Резина	4 – 8 секунд

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**



Sicherheitssysteme



Форма выпуска: VARYBOND Цианакрилатный клей Класса 14-96 выпускается в алюминиевых тубиках по 14 г, а также в полиэтиленовых дозирующих флаконах по 5 г, 20 г, 50 г и 500 г.

Применение: Поверхности тщательно очистить от масла и жира. Наносить продукт Класса 14-96 в очень маленьких количествах.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, в темном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не смешивать уже использованный материал с новым. Оптимальный вариант хранения – в холодильной камере при температуре не более 5°C.

Токсикология: Кожа: Сильное едкое воздействие на кожу и слизистые оболочки.  
Глаза: Сильный раздражитель с опасностью серьезного повреждения глаз.  
Сенсибилизация: Сенсибилизация возможна при вдыхании.  
Дополнительные токсикологические указания:  
При целесообразном обращении и применении согласно назначению, исходя из нашего опыта и имеющейся у нас информации, продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.

Гигиена и безопасность: При контакте с кожей, немедленно промыть водой с мылом, если возможно, очистить с помощью Полиэтиленгликоля 400 (или ацетона). Избегайте контакта с глазами. При попадании в глаза промыть открытый глаз в течение нескольких минут проточной водой.  
При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Специфические опасности для человека и окружающей среды: ЦИАНАКРИЛАТ - Опасно! Мгновенно склеивает кожу и глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

**Версия 20.02.2013**  
PSD1496 D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

